

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 1341:2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk.	
<b>Material:</b> Röd Vångagranit Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> Vånga, Kristianstad WGS84, Latitud 56°10'18"N Longitud 14°21'02"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2622	kg/ m <sup>3</sup>	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,14	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 4510	mm <sup>3</sup>	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 58	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 24	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 13,8 Medelvärde: 14 Standardavvikelse: 0,13	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 210 Medelvärde: 215 Standardavvikelse: 0,13	MPa	EN 1926

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalifältspat	52 %
Kvarts	33 %
Biotit	9 %
Plagioklas	4 %
Ore	2 %
Pyrit	2 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.