



Tillverkare/Producer:

Naturstenskompagniet Sverige AB
Norra Bjärlövsvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 1341:2012

Produkt/Product:

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk.

Material:

Grå Alpendoradagranit
Granit

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Alpendorada
WGS84, Latitud 41°05'17.4"N Longitud 8°13'49.3"W

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2650	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 16,0	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 74	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 54	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,9	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------

Naturstenskompagniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.