

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tillverkare/Producer: Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV | Standard: SS-EN 1341:2012 |
|--|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Produkt/Product: Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk. | |
| Material: Grå granit G343 Granit | Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate: G343 WGS84, Latitud 35°45'38.4"N Longitud 117°09'31.9"E |

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2640 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,2 | vikt% | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 82 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 62 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 10,6 Medelvärde: 14,8 Standardavvikelse: 2,3 | MPa | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 145 Medelvärde: 186 Standardavvikelse: 20 | MPa | EN 1926 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|--------------|---------|
| Kalifältspat | 35-40 % |
| Plagioklas | 30-35 % |
| Kvarts | 20 % |
| Biotit | 10 % |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.