

ALPENDORADA, RÅKILAD

GRANIT, PORTUGAL

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Alpendorada e Matos, Marco de Canaveses,

Portugal

Estetiska egenskaper: Grå



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	215	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	17,9	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	14,5	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,2	vikt%	EN 13755
Densitet:	2650	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	NPD	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	74	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	54	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

*NPD – No Performance Determined