

G308, FLAMMAD

DIABAS, KINA

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Dawangzhuang Town, Laiwu City, Shandong, Kina

Estetiska egenskaper: Svart



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	215	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	37,0	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	17,4	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,03	vikt%	EN 13755
Densitet:	3030	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	4350	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	77	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	64	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

*NPD – No Performance Determined