

OFFERDAL, SLIPAD

SKIFFER, SVERIGE

Synonymer:

Lämplig för: Inomhusprodukter

Brytningsort: Offerdal, Jämtland

Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 63° 42'12" / E 13° 52'53"

Estetiska egenskaper: Medel till stor kulör-, och texturvariation.

Stor strukturvariation. Fin kornstruktur. Små porer.



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

| Tekniska egenskaper | Medelvärde | Enhet | Standard |
|------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| Tryckhållfasthet: | 306 | MPa | EN 1926 |
| Böjhållfasthet: | 48,5 | MPa | EN 12372 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad): | NPD | mm ³ | EN 14157 |
| Vattenabsorption: | 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Densitet: | 2740 | kg/ m ³ | EN1936 |
| Utspjäkningshållfasthet: | 3413 | N | EN 13364 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 58 | SRV, torr | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta: | 19 | SRV, våt | EN 14231 |
| Petrografisk sammansättning: | | | EN 12407 |
| Kvarts | 44 | % | |
| Glimmer | 33 | % | |
| Fältspat | 23 | % | |

*NPD – No Performance Determined