

## Toleranser

Svensk standard, SS-EN 12057:2015 för plattor med tjocklek mindre eller lika med 12 mm, alternativt enligt SS-EN 12058:2015 för plattor med tjocklek större än 12 mm, sätter krav på de tillverknings toleranser och provningsmetoder som finns för beläggning av plattor som golv av natursten inomhus.

### SS-EN 12057:2015

Tillåten avvikelse från längd och bredd  $\pm 1,0$  mm

Tillåten avvikelse från tjocklek  $\pm 0,5$  mm

Tillåten avvikelse för planhet 0,1 %

Tillåten avvikelse för rätvinklighet 0,1 %

### SS-EN 12058:2015

Tillåten avvikelse från tjocklek

>12 – 30 mm  $\pm 10$  %

>30 – 80 mm  $\pm 3,0$  mm

Tillåten avvikelse för planhet mätt utifrån plattans längd < 0,2%, max 3 mm

Tillåten avvikelse för längd och bredd med tjocklek  $\leq 50$  mm

Längd eller bredd <600 mm  $\pm 1,0$  mm

Längd eller bredd >600 mm  $\pm 1,5$  mm

Tillåten avvikelse för längd och bredd med tjocklek >50 mm

Längd eller bredd <600 mm  $\pm 2,0$  mm

Längd eller bredd >600 mm  $\pm 3,0$  mm