

Fästmassa

Fästmassorna ska uppfylla kraven i standarden SS-EN 12004:2007. Den ska vara vattenfast och alkalibeständig. Deformationsupptagande förmåga anpassas till underlaget.

Vidhäftningsförmåga ska uppgå till >0,5 MPa enligt SS-EN 1348:2007, punkt 8.3.

Hör med leverantören av fästmassa. Här nedan finns rekommendationer från några leverantörer.

Torra miljöer, Rekommenderade fästmassor

Leverantör	Produktnamn
Ardex	S28N, X32
Englund-gruppen	Codex Stone SX60 bruksbädd upp till 20mm
	Codex Stone SX80 bruksbädd upp till 10mm
Mapei	Conbit, Elastorapid, Adesilex P4

Våtrum, Rekommenderade fästmassor

Leverantör	Produktnamn
Ardex	N28N, X32
Englund-gruppen	Codex Stone SX60 bruksbädd upp till 20mm
	Codex Stone SX80 bruksbädd upp till 10mm
Mapei	Conbit, Elastorapid