

## Toleranser

Svensk standard, SS-EN 1341:2012, sätter krav på de tillverkningstoleranser och provningsmetoder som finns för hällar till markbeläggningar. Tillverkningstoleranserna anges i två olika klasser där klass 1 är vidare och klass 2 är snävare.

SS-EN 1341:2012 listar vilka avvikelser som får förekomma vad gäller planmått (längd och bredd), diagonalmått (skillnaden mellan hällens båda diagonaler), tjocklek, planhet och kantrakhet.

### Rekommenderade dimensionstoleranser för hällar enligt SS-EN 1341, klass 2

#### Tillåten avvikelse från längd och bredd

Sågad sida ± 2 mm

Kilad/klippt sida ± 10 mm

#### Skillnad mellan överytans två diagonaler

Sågade sidor 3 mm

Kilade/klippta sidor 10 mm

#### Tillåten avvikelse i tjocklek

Tjocklek ≤ 30 mm ± 10 %

31 mm – 80 mm ± 3 mm

Tjocklek > 80 mm ± 4 mm

#### Tillåten avvikelse från kantrakhet

Finbearbetad yta<sup>1</sup>

Grovbearbetad yta<sup>2</sup>

Längsta raka kant 0,5 m ± 2 mm

± 3 mm

Längsta raka kant 1 m ± 3 mm

± 4 mm

Längsta raka kant 1,5 m ± 4 mm

± 6 mm

#### Tillåten avvikelse i jämnhet för överytan

Max konvex avvikelse

Max konkav avvikelse



	Finbearbetad	Grovbearbetad	Finbearbetad	Grovbearbetad
Mätlängd 300 mm	2 mm	3 mm	1 mm	2 mm
Mätlängd 500 mm	3 mm	4 mm	2 mm	3 mm
Mätlängd 800 mm	4 mm	5 mm	3 mm	4 mm

<sup>1</sup> Till finbearbetad yta räknas flammad och krysshamrad bearbetning.

<sup>2</sup> Grovbearbetad yta är grövre ytor, t.ex. råkilad yta.