

Om materialet

Ursprung

Brytningsort: G654

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 24°42'26.0"N / 117°52'13.0"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2790	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 69	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 54	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 19,3 Medelvärde: 22,0 Standardavvikelse: 1,3	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------