


## Om materialet

### Ursprung

Brytningsort: Viseu

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 40°43'13.2"N / 7°39'35.0"W



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,3	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 19,0	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 61	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 40	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 18,1 Medelvärde: 20,2	MPa	EN 12372

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------