

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 1341:2012
--	-------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk.	
<b>Material:</b> Svart Diabas Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> Brännhult WGS84, Latitud 56°35'02.6"N Longitud 14°12'30.3"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2960	kg/ m <sup>3</sup>	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,0	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 6264	mm <sup>3</sup>	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 52	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 18	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 24,1 Medelvärde: 26,3 Standardavvikelse: 1,1	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 289 Medelvärde: 320 Standardavvikelse: 15	MPa	EN 1926

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Plagioklas	49 %
Amfibol	40 %
Ore	7 %
Pyrit	7 %
Pyroxen	3 %
Apatit	1 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.