NATURSTENS
KOMPANIET

År/Year: 2026
Serie nr/ Serie No: 1341212

CE

Tillverkare/Producer:	**Standard:**
Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	SS-EN 1341:2015

Produkt/Product:
Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk.

Material:	**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**
Mörkgrå Flivikgranit Granit	Flivik WGS84, Latitud 57°32'30.9"N Longitud 16°34'05.0"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2690	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 5800	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 64	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 51	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 12,7 Medelvärde: 14,4 Standardavvikelse: 0,8	MPa	EN 12372
Böjhållfasthet efter frostprovning	Lägsta förväntade värde: 11,3 Medelvärde: 14,5 Standardavvikelse: 1,6	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 193 Medelvärde: 219 Standardavvikelse: 12	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Plagioklas	31 %
Kalifältspat	30 %
Kvarts	25 %
Biotit	12 %

År/Year: 2026

Serie nr/ Serie No: 1341212

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.