

| | |
|---|-------------------------------------|
| Tillverkare/Producer: Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlösvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV | Standard: SS-EN 1341:2012 |
|---|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| Produkt/Product: Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk. | |
| Material: Mörkgrå Flivikgranit Granit | Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate: Flivik WGS84, Latitud 57°32'30.9"N Longitud 16°34'05.0"E |

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|---|--------------------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2700 | kg/ m ³ | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 5447 | mm ³ | EN 14157 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 53 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 16 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 12,2 Medelvärde: 13,8 Standardavvikelse: 0,8 | MPa | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 255 Medelvärde: 266 Standardavvikelse: 6 | MPa | EN 1926 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|--------------|-------|
| Plagioklas | 37 % |
| Kvarts | 30 % |
| Kalifältspat | 19 % |
| Biotit | 12 % |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.