

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tillverkare/Producer: Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV | Standard: SS-EN 1341:2012 |
|--|-------------------------------------|

| | |
|--|--|
| Produkt/Product: Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk. | |
| Material: Svart G684, gabbro Granit | Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate: G684 WGS84, Latitud 27°9'36"N Longitud 120°10'5"E |

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2980 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,07 | vikt% | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 89 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 78 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 18,5 Medelvärde: 21,0 Standardavvikelse: 1,3 | MPa | EN 12372 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.