

**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlövsvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1341:2012

**Produkt/Product:**

Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Ottaskiffer  
Skiffer

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Otta  
WGS84, Latitud 61°45'02.9"N Longitud 9°30'40.6"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2810	kg/ m <sup>3</sup>	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 230,4	mm <sup>3</sup>	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 55	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 18	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 46,1 Medelvärde: 58 Standardavvikelse: 6,2	MPa	EN 12372

**Petrografisk sammansättning**

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.