

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 1341:2012
--	-------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Markbeläggingsplattor av natursten för utomhusbruk.	
<b>Material:</b> Grå granit G343 Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> G343 WGS84, Latitud 35°45'38.4"N Longitud 117°09'31.9"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 82	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 62	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 10,6 Medelvärde: 14,8 Standardavvikelse: 2,3	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 145 Medelvärde: 186 Standardavvikelse: 20	MPa	EN 1926

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalifältspat	35-40 %
Plagioklas	30-35 %
Kvarts	20 %
Biotit	10 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1341:2012.