



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlösvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1343:2012

**Produkt/Product:**

Kantstenar av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Grå Bjärlövsgranit  
Granit

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Bjärlöv  
WGS84, Latitud 56°07'57"N Longitud 14°06'31"E

| Egenskaper       | Deklarerat värde  | Enhet  | Standard |
|------------------|---|--------|----------|
| Densitet         | Medelvärde: 2640  | kg/ m3 | EN 1936  |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1   | vikt%  | EN 13755 |
| Böjhållfasthet   | Lägsta förväntade värde: 16,5<br>Medelvärde: 18,2<br>Standardavvikelse: 0,8 | MPa    | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 192<br>Medelvärde: 227<br>Standardavvikelse: 17    | MPa    | EN 1926  |

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper   | Värde |
|--------------|-------|
| Kalifältspat | 48 %  |
| Kvarts       | 31 %  |
| Plagioklas   | 9 %   |
| Biotit       | 9 %   |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1343:2012.