



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlösvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1343:2012

**Produkt/Product:**

Kantstenar av natursten för utomhusbruk.

**Material:**

Hallandia Bårarpsgnejs  
Granit

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Bårap  
WGS84, Latitud 56°47'52.4"N Longitud 12°42'24.5"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2690	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 19,4 Medelvärde: 22,0 Standardavvikelse: 1,3	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 125 Medelvärde: 195 Standardavvikelse: 33	MPa	EN 1926

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kvarts	45 %
Plagioklas	40 %
Kalifältspat	4 %
Biotit	4 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1343:2012.