

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlösvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 1343:2012
---	-------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Kantstenar av natursten för utomhusbruk.	
<b>Material:</b> Mörkgrå Flivikgranit Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> Flivik WGS84, Latitud 57°32'30.9"N Longitud 16°34'05.0"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2700	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 12,2 Medelvärde: 13,8 Standardavvikelse: 0,8	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 255 Medelvärde: 266 Standardavvikelse: 6	MPa	EN 1926

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Plagioklas	37 %
Kvarts	30 %
Kalifältspat	19 %
Biotit	12 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1343:2012.