NATURSTENS
KOMPANIET

**År/Year:** 2026
**Serie nr/ Serie No:** 12058212

CE

| **Tillverkare/Producer:** | **Standard:** |
|---|---|
| Naturstenskompaniet Sverige AB<br>Norra Bjärlövsvägen 14<br>SE-291 95 FÄRLÖV | SS-EN 12058:2015 |

**Produkt/Product:**

Plattor av natursten för golv och trappor utomhus och inomhus.

| **Material:** | **Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:** |
|---|---|
| Mörkgrå Flivikgranit<br>Granit | Flivik<br>WGS84, Latitud 57°32'30.9"N Longitud 16°34'05.0"E |

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---|---|---|---|
| Densitet | Medelvärde: 2690 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 5800 | mm3 | EN 14157 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 64 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 51 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 12,7<br>Medelvärde: 14,4<br>Standardavvikelse: 0,8 | MPa | EN 12372 |
| Böjhållfasthet efter frostprovning | Lägsta förväntade värde: 11,3<br>Medelvärde: 14,5<br>Standardavvikelse: 1,6 | MPa | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 193<br>Medelvärde: 219<br>Standardavvikelse: 12 | MPa | EN 1926 |

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|---|---|
| Plagioklas | 31 % |
| Kalifältspat | 30 % |
| Kvarts | 25 % |
| Biotit | 12 % |

**År/Year:** 2026

**Serie nr/ Serie No:** 12058212

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12058:2012.