

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlövsvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 12057:2012
--	--------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.	
<b>Material:</b> Svart Biskopsgårdendiabas Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> Biskopsgården WGS84, Latitud 56°26'40.3"N Longitud 14°14'33.6"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2967	kg/ m <sup>3</sup>	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,04	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 5983	mm <sup>3</sup>	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 49	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 32	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 20,6 Medelvärde: 21,1 Standardavvikelse: 0,26	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 308 Medelvärde: 316 Standardavvikelse: 4,08	MPa	EN 1926

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Plagioklas	46 %
Pyroxen	28 %
Olivin	19 %
Ore	5 %
Pyrit	5 %
Biotit	2 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.