

Tillverkare/Producer:

Naturstenskompaniet Sverige AB
Norra Bjärlösvägen 14
SE-291 95 FÄRLÖV

Standard:

SS-EN 12057:2012

Produkt/Product:

Tunna plattor ≤ 12 mm tjocklek av natursten för golv, trappor och beklädnad utomhus och inomhus.

Material:

Svart Ekeröd
Granit

Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:

Ekeröd
WGS84, Latitud 56°19'56.7"N Longitud 14°08'36.0"E

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|------------------|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2760 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Nötningsmotstånd (Viktbaserad) | Medelvärde: 5382 | mm3 | EN 14157 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 61 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 43 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Medelvärde: 21,1 | MPa | EN 12372 |
| Tryckhållfasthet | Medelvärde: 190 | MPa | EN 1926 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|--------------|-------|
| Kalifältspat | 53 % |
| Plagioklas | 32 % |
| Amfibol | 8 % |
| Pyroxen | 2 % |

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 12057:2012.