

<b>Tillverkare/Producer:</b> Naturstenskompaniet Sverige AB Norra Bjärlösvägen 14 SE-291 95 FÄRLÖV	<b>Standard:</b> SS-EN 1469:2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

<b>Produkt/Product:</b> Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.	
<b>Material:</b> Hallandia Bårarpsgnejs Granit	<b>Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:</b> Bårap WGS84, Latitud 56°47'52.4"N Longitud 12°42'24.5"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2690	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,1	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 19,0 Medelvärde: 20,7 Standardavvikelse: 0,8	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 3201 Medelvärde: 3454 Standardavvikelse: 123,58	N	EN 13364

## Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kvarts	45 %
Plagioklas	40 %
Kalifältspat	4 %
Biotit	4 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.