



**Tillverkare/Producer:**

Naturstenskompaniet Sverige AB  
Norra Bjärlövsvägen 14  
SE-291 95 FÄRLÖV

**Standard:**

SS-EN 1469:2012

**Produkt/Product:**

Plattor av natursten för fasadbeklädnad utomhus och inomhus.

**Material:**

Ölandssten Gillberga Ljusgrå Hors  
Ölandssten

**Ursprung Geokoordinater/Origin Geocoordinate:**

Gillberga  
WGS84, Latitud 57°06'35.4"N Longitud 16°53'51.5"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 1,2	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 11,2 Medelvärde: 13,0 Standardavvikelse: 0,9	MPa	EN 12372
Utspjälkningshållfasthet	Lägsta förväntade värde: 1703 Medelvärde: 1954 Standardavvikelse: 127,6	N	EN 13364

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Ofärgad Kalcit	68 %
Kalcit	21 %
Glaukonit	9 %
Lera + organiskt material	2 %

Naturstenskompaniet Sverige AB intygar prestandadeklarationens riktighet och uppfyllande av Byggproduktförordningen 305/2011 (CPR), system 4. Tillverkningskontrollen uppfyller kraven i enlighet med standard SS-EN 1469:2012.