

## G341, FLAMMAD

### GRANIT, KINA

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Qixia City, Shangdong Province, Kina

Estetiska egenskaper: Ljusgrå



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	133	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	13,4	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	14,3	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,3	vikt%	EN 13755
Densitet:	2655	kg/ m3	EN 1936
Utspjälkningshållfasthet:	NPD	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	79	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	64	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

\*NPD – No Performance Determined