

BÅRARP/HALLANDIA, FLAMMAD

GNEJS, SVERIGE

Synonymer: Hallandsgnejs


Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Getinge, Halland

Geokoordinater, WGS84 (lat / lon): N 56° 48'22" / E 12° 41'28"

Estetiska egenskaper: Stora variationer i kulör, struktur och textur.

Liten till medelgrov kornstruktur.



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	191	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	21,7	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	5127	mm ³	EN 14157
Vattenabsorption:	0,1	vikt%	EN 13755
Densitet:	2680	kg/ m ³	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	4350	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	49	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	12	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:			EN 12407
Kvarts	41	%	
Kalifältspat	26	%	
Plagioklas	22	%	
Amfibol	9	%	