

IDDEFJORD, KRYSSHAMRAD

GRANIT, NORGE

Synonymer:

Lämplig för: Produkter utomhus

Brytningsort: Halden, Norge

Estetiska egenskaper: Ljusgrå



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	153	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	13,2	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	17,3	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,2	vikt%	EN 13755
Densitet:	2630	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	2050	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	76	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	62	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:			EN 12407
Kalifältspat	50	%	
Plagioklas	20-25	%	
Kvarts	20	%	
Biotit	5-10	%	