

# KORPILAHTI, KRYSSHAMRAD

## GABBRO, FINLAND

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Finland

Geokoordinater: WGS84 (lat / lon): N 62°40'79" / E 25°35'09"

Estetiska egenskaper: Svart

Övrigt: Kallas allmänt för granit, även om den geologiska definitionen är gabbro.



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	162	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	22,5	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	16	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,07	vikt%	EN 13755
Densitet:	2840	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	3800	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	50,3	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	27,9	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

\*NPD – No Performance Determined