

RÖDBRUN KURU, RÅKILAD


GRANIT, FINLAND

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Finland

Estetiska egenskaper:



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	229	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	23,1	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	17	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,1	vikt%	EN 13755
Densitet:	2680	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	3950	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	50,4	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	25,2	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

*NPD – No Performance Determined