

VARPAISJÄRVI, KRYSSHAMRAD

DIABAS, FINLAND

Synonymer:

Lämplig för: Utomhusprodukter

Brytningsort: Finland

Estetiska egenskaper: Svart

Övrigt: Kallas allmänt för granit, även om den geologiska definitionen är diabas.



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Tekniska egenskaper	Medelvärde	Enhet	Standard
Tryckhållfasthet:	311	MPa	EN 1926
Böjhållfasthet:	26,1	MPa	EN 12372
Nötningsmotstånd (Viktbaserad):	16	mm	EN 14157
Vattenabsorption:	0,09	vikt%	EN 13755
Densitet:	3080	kg/ m3	EN1936
Utspjälkningshållfasthet:	4000	N	EN 13364
Halkmotstånd, slipad yta:	47	SRV, torr	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta:	37,7	SRV, våt	EN 14231
Petrografisk sammansättning:	NPD		EN 12407

*NPD – No Performance Determined