



## **Fogar**

Fogbredd för delade steg är vanligen  $6 \pm 3$  mm.

För steg som sätts i jordfuktigt bruk fylls fogarna vanligtvis med fogbruk.

För steg som sätts i krossmaterial lämnas fogarna vanligtvis öppna.