

Ytbearbetning

Synliga ytor

Flammade, krysshamrade eller råkilade, med max 100 mm knölar samt raka tillsatta kanter. Märken efter kilhål får förekomma.

Övriga ytor

Sågade eller råkilade.



Grå Bjärlövsgranit, råkilad

Råkilad yta

Att råkila en blockstensmur är ett hantverk. Det är inget som kan göras maskinellt, varje kilning kräver kunskap om hur stenen kommer att dela sig. Det krävs också att rätt sten är vald för ändamålet, det är inte alla granitsorter som går att kila med gott resultat. Den Grå Bjärlövsgraniten har exceptionellt goda klyvegenskaper, och går därför även att kila till radiella murar.



Grå Bjärlövsgranit, flammad

Flammad yta

Bearbetningen utförs på slätsågade ytor och ger en plan yta som passar bra när stenens textur och naturliga lyster ska bevaras.



Grå Bjärlövsgranit,
krysshamrad

Krysshamrad yta (även kallad gradad eller gradhuggen)

Bearbetningen utförs på slätsågade ytor och ger en plan yta som är ljusare än den flammade ytan.