

Fläckborttagning

En fläck ska tas bort så snabbt som möjligt för att inte ämnet ska tränga ner i stenen. Det är enklare att få bort en fläck som ligger på ytan.

Pastaförfarandet innebär att lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, till exempel krita, så att en tjockflytande välling bildas. Pastan läggs på fläcken och får torka. Lösningsmedlet löser upp fläcken som sedan suggs upp av pastan. Avslutningsvis borstas det torra pulvret bort och ytan tvättas med vatten. Om fläcken sitter för djupt eller om lösningsmedlet avdunstar för fort kan pastan täckas med plastfolie under en tid för att förhindra för hastig avdunstning.

Fläckborttagning

| Fläck | Tas bort med |
|------------------------|--|
| Olja, fett | Bensin genom pastaförfarande. |
| Cement, kalkutfällning | Mekaniskt, glykolsyra och hård borste. |
| Märkpennor | T-röd, Aceton, eller Förtunning genom pastaförfarande |
| Olje-/lackfärg | Förtunning eller terpentin med papper, därefter pastaförfarande. Eftertvättning med ammoniak i vattenlösning. |
| Plastfärg | Före härdning med vatten. Sedan mycket svårt. Mekaniskt (rakblad) därefter varm lösning kaustik soda. |
| Stearin | Mekaniskt med kniv/rakblad. Alternativt frysspray. Därefter bensin, ev genom pastaförfarande. |
| Tuggummi | Frysspray. |
| Urin | Diskmedel alt allrent. |
| Rost | Oxalsyra, eftertvättning med allrent. |
| Tejp (limrester) | Förtunning, ev aceton. |