

## Krav på färdigt golv

### Material

Montören kontrollerar stenleveransen avseende stensort, ytbearbetning och dimensioner så att den överensstämmer med bygghandlingarna. Sten från olika pallar blandas så att golvytan får en jämn spridning i kulör. Förekommer plattor som markant avviker i kulör eller textur kontaktas Naturstenskompaniet.

### Mönster och passbitar

Ritningar och andra bygghandlingar ska ange golvläggningens mönster och riktning. Mönsterläggning sätts ut från rummets mitt så att mönstret får en symmetrisk placering om inget annat anges.

### Toleranser

#### Största tillåtna språng vid fog

Läggning i cementbruk: högst 0,5 mm mätt 5 mm från plattkanten på den lägre plattan.

Läggning i fästmassa: högst 1,0 mm mätt 5 mm från plattkanten på den lägre plattan.

#### Tillåtna toleranser för fogbredd (enligt AMA)

Klass A:  $2 \pm 0,8$  mm

Klass B:  $3 \pm 1,2$  mm

#### Toleranskrav för buktighet

Mätsträcka 250 mm: Bruksläggning  $\pm 0,5$  mm, Fästmassa  $\pm 1,2$  mm

Mätsträcka 2000 mm: Bruksläggning  $\pm 1$  mm, Fästmassa  $\pm 3$  mm

#### Hållfasthet

Fullständig utfyllnad under stenplattorna gäller för alla konstruktionstyperna. Markanta bomljud får inte höras vid knackning med hårt föremål på plattor. Vid flytande golv finns ett dovt bomljud p.g.a. glidskiktet.