

## Fogmaterial

### Fogbruk

Fogbruket består av cement av samma typ som läggbruket och ballastmaterial med siktkurva 0-1 mm för fogbredd 2-3 mm. Cement och ballast blandas till vällingkonsistens.

### Fogningsmassa

Fabriksblandade cementbaserade fogningsmassor, även kallat "klinkerfog", som blandas med vatten.

| Torra utrymmen, Rekommenderade fogningsmassor |   |
|---|---|
| Leverantör                                    | Produktnamn   |
| Ardex   | G8, G9, G7, G6  |
| Englund-gruppen                               | Codex Brillant Cristal (dock ej för fogar överstigande 8 mm), Codex Brillant Flex |
| Mapei   | Keracolor FF, Keracolor GG, Ultracolor Plus, Skiferfug                            |
| Våtrum, Rekommenderade fogningsmassor         |   |
| Leverantör                                    | Produktnamn   |
| Ardex   | G8, G9, G7, G6  |
| Englund-gruppen                               | Codex Brillant Cristal (dock ej för fogar överstigande 8 mm), Codex Brillant Flex |
| Mapei   | Ultracolor Plus, Keracolor GG + Fugolastic  |

### Fogmassa

Elastisk fogmassa för rörelsefogar med rörelseupptagningsförmåga minst klass 12,5E enligt Hus AMA11.

Vissa fogmassor kan missfärga stenen, därför måste fogmassan vara avsedd för natursten enligt leverantörens rekommendation.