

Anslutning till andra golvmaterial

Natursten har mycket liten utvidningskoefficient vid temperatur- och fuktvariationer. I de fall stengolv ansluter till trägolv frångöras de båda materialen med en 10 mm bred fog som utförs som en rörelsefog vilken tar upp trägolvet rörelser. Fogen kan som alternativ täckas med en skena eller list.

Hänsyn bör tas till olika materials skötselkrav. Anslutande Linoleumgolv städas ofta med kem som innehåller vax vilket kan orsaka halka på stengolv. I samband med att anslutande trägolv inoljas bör stengolv täckas för att undvika att svårligen avlägsnad träolja dras in på stengolvet.