


Om materialet

Ursprung

Brytningsort: Alpendorada

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 41°05'17.4"N / 8°13'49.3"W



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2650	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Nötningsmotstånd (Viktbaserad)	Medelvärde: 16,0	mm3	EN 14157
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 74	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 54	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 15,7 Medelvärde: 17,9	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------