

## Om materialet

### Ursprung

Brytningsort: G341

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 37°10'55.9"N / 121°03'18.4"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2650	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0.3	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 77	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 58	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 12,9 Medelvärde: 14,9 Standardavvikelse: 1,0	MPa	EN 12372

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------