

## Om materialet

### Ursprung

Brytningsort: G603

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 39°51'60" N / 122°58'16" E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2620	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,7	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 10,7 Medelvärde: 14,2 Standardavvikelse: 1,8	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 179 Medelvärde: 218 Standardavvikelse: 19	MPa	EN 1926

### Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------