NATURSTENS KOMPANIET

Grå Iddefjordsgranit (Krysshamrad)

Om materialet

Synonymer: Grå Bohus Iddefjord, Bohus Grey Iddefjord

Iddefjordsgraniten bryts av vårt systerföretag Naturstenskompaniet Norge AS. Det är samma berggrund som den svenska Bohusgraniten, men den ligger några mil in från den norska gränsen.

Utseendemässigt och egenskapsmässigt är den snarlik Grå Bohusgranit.

Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Ursprung

Brytningsort: Iddefjord
Geokoordinater: WGS84
Latitud/longitud: 59°03'32.7"N / 11°24'43.1"E

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2630	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,2	vikt%	EN 13755
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 12,1 Medelvärde: 13,2 Standardavvikelse: 0,6	MPa	EN 12372
Tryckhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 130 Medelvärde: 153	MPa	EN 1926

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
Kalifältspat	50 %
Biotit	5-10 %
Plagioklas	20-25 %
Kvarts	20 %