

Om materialet

Synonymer: Kuru Grey, Näsi, Näsgranit

Estetiska egenskaper: Ljusgrå

Ursprung

Brytningsort: Kuru

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 61°50'32"N / 23°46'58"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: NPD	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: NPD	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 17,1	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------