

Om materialet

Ursprung

Brytningsort: G375

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 36°53'26.6"N / 121°41'15.7"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2640	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0.,3	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 76	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 62	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 13,9 Medelvärde: 15,8 Standardavvikelse: 0,9	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------