

Om materialet

Ursprung

Brytningsort: G654

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 24°42'26.0"N / 117°52'13.0"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

| Egenskaper | Deklarerat värde | Enhet | Standard |
|---------------------------------|---|--------|----------|
| Densitet | Medelvärde: 2790 | kg/ m3 | EN 1936 |
| Vattenabsorption | Medelvärde: 0,1 | vikt% | EN 13755 |
| Halkmotstånd, slipad yta (torr) | Medelvärde: 69 | SRV | EN 14231 |
| Halkmotstånd, slipad yta (våt) | Medelvärde: 54 | SRV | EN 14231 |
| Böjhållfasthet | Lägsta förväntade värde: 19,3 Medelvärde: 22,0 Standardavvikelse: 1,3 | MPa | EN 12372 |

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

| Egenskaper | Värde |
|------------|-------|
|------------|-------|