


Om materialet

Ursprung

Brytningsort: G684

Geokoordinater: WGS84

Latitud/longitud: 27°9'36"N / 120°10'5"E



Bilden ska endast ses som ett exempel. Variationer i kulör och textur förekommer.

Egenskaper	Deklarerat värde	Enhet	Standard
Densitet	Medelvärde: 2980	kg/ m3	EN 1936
Vattenabsorption	Medelvärde: 0,07	vikt%	EN 13755
Halkmotstånd, slipad yta (torr)	Medelvärde: 89	SRV	EN 14231
Halkmotstånd, slipad yta (våt)	Medelvärde: 78	SRV	EN 14231
Böjhållfasthet	Lägsta förväntade värde: 18,5 Medelvärde: 21,0 Standardavvikelse: 1,3	MPa	EN 12372

Petrografisk sammansättning

Enligt standard EN 12407.

Egenskaper	Värde
------------	-------